MODE D'EMPLOI
SHERA*MET MW 2000*

CE 0123 (F)

30.10.2000
GA30092A

Résine polymérisable en four à micro-ondes, sans cadmium
Résine à polymérisation en four micro-ondes à base de méthacrylate de méthyle pour la confection de prothèses en résine sous pression amovibles et non-amovibles de classe 2a d'après la loi sur les produits médicaux (MPG). Hautes valeurs mécaniques, polymérisation sûre. Lors de la mise en moufle, il est important de travailler très proprement. Aucun reste de plâtre ne doit se trouver sur la circonférence intérieure du moufle, sinon celui-ci risque de céder lors de la mise sous pression.

Pour le démouflage, utiliser uniquement un marteau en caoutchouc!

Rapport de mélange
10 mesures de poudre / 4 mesures de liquide

Préparation
Verser la quantité de liquide et y ajouter la poudre nécessaire, jusqu'à ce que le liquide soit saturé par la poudre. Bien mélanger et laisser reposer sous couvercle.
Après 6-10 mn de repos, malaxer une nouvelle fois.
La pâte ne devrait plus être collante.
Ensuite, bourrer la résine dans le moufle, placer une feuille plastique entre la prothèse et la partie opposée. Installer la protection du moufle pour la mise sous pression. Presser (max. 2,5 bar.) Presser, si besoin une deuxième fois, en enlevant la feuille plastique.
Placer les vis, la partie supérieure et polymériser.

1. Durcissement en 3 mn dans un four micro-ondes courant (2,450 MHz, 650-750 Watt).
2. Durcissement homogène, haute stabilité sans porosités.
3. Pas de dégagements d'odeurs dans la pièce de travail.
4. Très peu de résidus de monomères

Avant le démouflage:
Respecter le temps de refroidissement d'au moins 60 mn!

Consignes de sécurité et de stockage
Respecter la date de péremption. Ne pas entreposer à plus de 25°C. Eviter les rayons du soleil directs. Bien refermer après usage et tenir hors de portée des enfants. Le monomère est légèrement inflammable, irrite les yeux, les voies respiratoires et la peau. Possibilité d'une pré-sensibilisation du produit avec la peau. Entreposer le produit dans son emballage bien fermé et dans un endroit sûr. Eviter le contact avec les yeux ou la peau. Tenir éloigner de toute source de chaleur Ne pas fumer. Ne pas déverser dans les canalisations. Les emballages vides peuvent être éliminés comme tout autre emballage selon les réglementations. Eliminer les restes de produit séparément selon les réglementations en vigueur.

Garantie
SHERA est certifié ISO 9001 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les valeurs sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsable des résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en oeuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

SHERA WERKSTOFF TECHNOLOGIE
SHERA GMBH & CO. KG · Espohlstrasse 53 · D-49448 Lemförde ·
Fon: 0049-5443-9933-0 · Fax: 0049-5443-9933-100
TÜV MANAGEMENT SERVICE ISO 9001 EN 46001